PARADOR

Parquet „Classic"

Caractéristiques du produit

Formats		2200 x 185 x 13 mm
Couche d'usure		ca. 3,6 mm
Unité	Paquet:	9 lames / 3,663 m² / 29,304 kg
	Palette:	32 cartons / 117,216 m² / 937,728 kg
Garantie		25 ans
Notes		- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve

Caractéristiques

Seulement surface vernis

EN 14342:2013

www.blauer-engel.de/uz176

Tolérances (exigences EN 13489)

Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit

		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN 12664	0,087 m²*K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat	
			Vernis	**Huile naturelle plus**
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47	à examiner / vérifier
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	à examiner / vérifier
			51 SRT (SRV sec)	à examiner / vérifier
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	à examiner / vérifier
	Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0	à examiner / vérifier
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	à examiner / vérifier

Classe libre conformément à la norme EN 13489

Gamme:	Parquet à frises							
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle							
Essence:	**Érable canadien**	**Érable sycomore**	**Hêtre**		**Chêne**			
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Origine:	CA, US	BA, HR	HU, HR, SK, BA		DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ			
Abréviation/classe/date (interne)	ES-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			
	Version 3 2012	Version 4 2012	Version 5 2014		Version 12 2016			
	N2	N2	N2	N3	N1	N2	N3	N4
Classe:	**Natur**	**Natur**	**Natur**	**Living**	**Select**	**Natur**	**Living**	**Living astig**
Aubier sain	-	-	-	-	non admissible	non admissible	admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 20 mm	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 20 mm
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat
Masticages	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible: lignes noires	admissible: poche de couleur jusqu'à 50 mm	admissible: poche de couleur jusqu'à 30 mm	admissible: poche de couleur	-	-	-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Fissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	-	-	-	admissible
Rayons médullaires	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes, traits foncés épars	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes, légères décolorations
Trainées blanches	-	-	-	-	non admissible	admissible	admissible	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

Classe libre conformément à la norme EN 13489							
Gamme:	**Parquet à frises**					**Fineline**	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle					Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	**Frêne européen**	**Cerisier européen étuvé**		**Noyer**		**Chêne**	**Frêne européen**
Désignation botanique/code (EN 1556)	Fraxinus excelsior L. / FXEX	Prunus avium L. / PRAV		Juglans nigra L. / JGNG		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX
Origine:	DE, HU, HR	BA, HR, HU, RS		US		DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	DE, HU, HR
Abréviation/classe/date (interne)	ER-L-ES	ES-L-KIR eur		ER-L-SWN		ER-L-EI	ER-L-ES
	Version 6 2012	Version 3 2012		Version 5 2015		Version 1 2011	Version 1 2011
	N3	N2	N3	N2	N3	N2	N3
Classe:	**Living**	**Natur**	**Living**	**Natur**	**Living**	**Natur**	**Natur**
Aubier sain	-	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 30 mm	non admissible	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	non admissible
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible
Masticages	admissible	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible	-	-	-	admissible	-	admissible
Inclusions d'écorce	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Fissures	non admissible	-	-	non admissible	admissible	admissible	non admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	admissible	-	-	-	-	admissible	admissible
Rayons médullaires	admissible	-	-	-	-	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible	admissible	admissible	admissible
Trainées blanches	non admissible	non admissible	non admissible	-	-	admissible	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

Classe libre conformément à la norme EN 13489

Gamme:	**Lame large**								
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure								
Essence:	**Chêne**							**Frêne europ.**	**Lärche**
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE							Fraxinus excels. L. / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC
Origine:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ							DE, HU, HR	AT
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI				ER-LH-EI ger.		ER-LH-EI themo	ER-LH-ES	ER-LH-LÄR
	Version 6 / 2016			Version 5 /2015	Version 2 / 2016		Version 2 /2016	Version 1/2011	Version 1/2014
	LH N2	LH N3	LH N4	LH N6	LH N3	LH N6	LH N4	LH N4	LH N5
Classe:	**Select**	**Natur**	**Living**	**Rustikal**	**Natur**	**Rustikal**	**Living**	**Living**	**Rustikal**
Aubier sain	non admissible	non admissible	admissible	admissible	non admissible	non admissible	admissible	-	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 20 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 80 mm / branche jusqu'à 40x100mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 80 mm / branche jusqu'à 40x100mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 35 mm	admissible: jusqu'à 60 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 25 mm
Nœuds (picot)	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible	admissible
Masticages	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible
Inclusions de sucre / minérales	-	-	-	-	-	-	-	non admissible	admissible
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible
Fissures	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible	admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	admissible	non admissible	admissible	non admissible	admissible	-
Rayons médullaires	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: uniforme marron clair différences de couleur	admissible: uniforme marron clair différences de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible	admissible: jaunâtre à brune jusqu'à brun rougeâtre différences de couleur
Trainées blanches	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	-	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.