PARADOR

Parquet „Basic"

Caractéristiques du produit

Formats		2200 x 185 x 11,5 mm	2380 x 233 x 11,5 mm
Couche d'usure		≥ 2,5 mm	
Unité	Paquet:	10 lames 4,07 m² / 29,30 kg	7 lames 3,882 m² / 24,000 kg
	Palette:	32 cartons 130,24 m² / 937,60 kg	36 cartons 139,752 m² / 860,000 kg
Garantie		10 ans	
Notes		- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve	

Caractéristiques

Seulement surface vernis

EN 14342:2013

www.blauer-engel.de/uz176

Tolérances (exigences EN 13489)

Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit

		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN 12664	0,077 m²*K/W
E1 HCHO	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	14 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat	
			Vernis	**Huile naturelle**
DS	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	46 SRT (SRV humide)
			51 SRT (SRV sec)	103 SRT (SRV sec)
D_{fl}-s1	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	degré 4
	Adhérence/essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	R 10

Classe libre conformément à la norme EN 13489

Gamme:	Parquet à frises								
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle								
Essence:	**Érable canadien**	**Érable sycomore**	**Hêtre**		**Chêne**			**Cerisier européen**	**Noyer**
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG
Origine:	CA, US	BA, HR	HU, HR, SK, BA		DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ			BA, HR, HU, RS	US
Abréviation/classe/date (interne)	ER-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			ES-L-KIR	ER-L-SWN
	Version 6 2012	Version 6 2012	Version 7 2014		Version 14 2016		Version 12 2016	Version 4 2012	Version 7 2012
	A2	A4	A2	A4	A2	A4	N4	A4	A4
Classe:	**Natur**	**Rustikal**	**Natur**	**Rustikal**	**Natur**	**Rustikal**	**Living**	**Rustikal**	**Rustikal**
Aubier sain	-	-	-	-	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu´à 10 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	non admissible	non admissible
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible	admissible
Masticages	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible: max.150 x 3 mm	-	-	-	-			-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Fissures	non admissible	admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible	admissible	-	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	admissible	admissible	admissible	admissible	-		toutes les caract.admissible	-	-
Rayons médullaires	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-
Nuances de couleur	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Trainées blanches	-	-	-	-	non admissible	admissible	admissible	-	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.

Classe libre conformément à la norme EN 13489		
Gamme:	**Lame large**	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	**Chêne**	
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Origine:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 6 2016	Version 5 2015
	N3	N7
Classe:	**Classic**	**Rustikal**
Aubier sain	non admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 80 mm branche jusqu´à 40 x 100mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 60 mm
Nœuds (picot)	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat
Masticages	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	admissible
Fissures	admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	admissible	admissible
Rayons médullaires	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible
Trainées blanches	-	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible

Parties non visibles

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol

Remarque

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.