PARADOR

Parquet „Eco Balance"

Caractéristiques du produit

Formats		1170 x 120 x 13 mm	2200 x 185 x 13 mm	2380 x 233 x 13 mm
Couche d'usure		≥ 2.5 mm		
Unité	Paquet:	12 lames 1,685 m² / 11,532 kg	9 lames 3,663 m² / 26,163 kg	6 lames 3,327 m² / 23,000 kg
	Palette:	30 cartons 50,544 m² / 345,96 kg	32 cartons 117,216 m² / 837,216 kg	36 cartons 119,772 m² / 830,000 kg
Garantie		25 ans		
Notes		- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve		

Caractéristiques

EN 14342:2013

Seulement surface vernis

www.blauer-engel.de/uz176

Tolérances (exigences EN 13489)

Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit

		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN 12664	0,087 m²*K/W
E1 HCHO	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement des déchets		Peut être jeté dans les déchets ménagers

Classification des caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat	
			Vernis	**Huile naturelle plus**
DS	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47	à examiner / vérifier
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	à examiner / vérifier
			51 SRT (SRV sec)	à examiner / vérifier
D_{fl}-s1	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	à examiner / vérifier
	Adhérence/essai de quadrillage	ISO 2409	0	à examiner / vérifier
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	à examiner / vérifier

Classe libre conformément à la norme EN 13489							
Gamme:	**Parquet à frises**						
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle						
Essence:	**Hêtre**		**Chêne**			**Noyer**	
Désignation botanique/code (EN 1556)	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Juglans regia / JGRG	
Origine:	HU, HR, SK, BA		DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ			HU, RS	
Abréviation/classe/date (interne)	ER-L-BU		ER-L-EI			ER-L-SWN	
	Version 7 2014		Version 14 2016		Version 11 2015	Version 7 2012	
	A2	A4	A2	A4	N4	A2	A4
Classe:	**Natur**	**Living**	**Natur**	**Rustikal**	**Living**	**Natur**	**Living**
Aubier sain	-	-	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	admissible: jusqu´à 10 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	admissible: jusqu´à 20 mm	non admissible	non admissible
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible	admissible
Masticages	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	-	-	-	-	-	-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Fissures	admissible	admissible	non admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	admissible	admissible	-	-	admissible	-	-
Rayons médullaires	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-	-
Nuances de couleur	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Trainées blanches	-	-	admissible	admissible	admissible	-	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Parties non visibles							
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol							
Remarque							
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.							

Classe libre conformément à la norme EN 13489			
Gamme:	**Lame large**		
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure		
Essence:	**Chêne**		
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Origine:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ		
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI	ER-LH-EI	ER-LH-EI thermo.
	Version 6 2016	Version 5 2015	Version 2 2016
	N3	N7	N4
Classe:	**Classic**	**Rustikal**	**Living**
Aubier sain	non admissible	admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 80 mm branche jusqu´à 40 x 100mm	admissible: jusqu´à 50 mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 60 mm	admissible: jusqu´à 30 mm
Nœuds (picot)	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat
Masticages	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	-	-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	admissible	non admissible
Fissures	admissible: fissure en forme d’étoile dans la branche	admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible: trace de coeur	admissible	non admissible
Rayons médullaires	admissible	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible	admissible	admissible
Trainées blanches	-	admissible	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible
Parties non visibles			
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol			
Remarque			
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.			

Classe libre conformément à la norme EN 13489		
Gamme:	**Lame large / Landhausstab**	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	**Chêne**	
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Origine:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 7 2017	Version 7 2017
	A1	A4
Classe:	**Natur**	**Living**
Aubier sain	non admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 35 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	admissible: jusqu´à 15 mm
Nœuds (picot)	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat
Masticages	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	-	-
Inclusions d'écorce	admissible	admissible
Fissures	non admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible	non admissible
Rayons médullaires	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible	admissible
Trainées blanches	-	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible
Parties non visibles		
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol		
Remarque		
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.		

Classe libre conformément à la norme EN 13489		
Gamme:	**Lame large / Großdiele**	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	**Chêne**	
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Origine:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ	
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 6 2016	Version 5 2015
	N3	N7
Classe:	**Classic**	**Rustikal**
Aubier sain	non admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 80 mm branche jusqu´à 40 x 100mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 60 mm
Nœuds (picot)	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat
Masticages	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	admissible
Fissures	admissible: fissure en forme d’étoile dans la branche	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible: trace de coeur	admissible
Rayons médullaires	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible	admissible
Trainées blanches	-	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible
Parties non visibles		
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol		
Remarque		
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.		